

PISCINAS Caucho Acrílico



Color

Celeste Capri.

Presentación

1, 4 y 20 Lts.

Brillo

Mate

Peso Específico

1,41 gr/cc

Vehículo

Caucho acrílico

Secado

- Al tacto: 2 - 4hs.

- Secado duro: 7 días.

Viscosidad Stormer

105 - 110 UK

Rendimiento

8- 10 m2 por litro.

N° de manos

Mínimo 2

Tiempo entre manos

12 hs mínimo.

Dilución

No es necesario diluir; si se desean ajustar las propiedades de aplicación, agregar hasta 10% de aguarrás mineral de buena calidad. Para aplicación a soplete diluir hasta 20% con thinner de buena calidad a la viscosidad requerida por el equipo a utilizar.

Limpieza de las herramientas

Emplear inmediatamente aguarrás mineral de buena calidad. Si el material se ha dejado secar será necesario emplear thinner.

Inflamabilidad

PRODUCTO INFLAMABLE

Características:

Es un producto destinado a impermeabilizar y proteger la superficie de las piscinas, contando además con excelentes propiedades decorativas. Su formulación con importantes alguicidas y funguicidas preservan a las piscinas de la fijación de microorganismos. Además, posee una gran resistencia a los productos alcalinos de limpieza y a los rayos solares UV.

Usos:

» Ideal para piscinas nuevas o previamente pintadas cuando se desea un acabado de máxima resistencia.

Preparación de la superficie:

» Piscinas nuevas: se deben dejar curar 60 días antes de pintar. Limpiar la superficie con una solución de detergente, enjuagar con abundante agua y luego tratar con una solución mordiente de ácido muriático 20% para abrir los poros y aumentar el anclaje de la pintura. Aplicar el ácido sobre el concreto, empleando guantes de goma y antiparras, y pincelarlo hasta que la solución deje de burbujear. Enjuagar con abundante agua limpia, frotando la superficie para eliminar material suelto, hasta eliminar todo resto ácido. Dejar 7 días.

» Piscinas previamente pintadas: eliminar pintura floja o entizamiento con hidrolavadora, arenado o

Piscinas Caucho Acrílico

- ▶ Resiste el cloro, sales y productos químicos.
- ▶ Fácil mantenimiento y desinfección.
- ▶ Ventajosa dilución y limpieza con aguarrás.
- ▶ Muy rápido secado.

con cepillo de alambre. Arreglar grietas con cemento hidráulico de buena calidad, realizando luego el tratamiento con ácido muriático como se indica arriba. En caso de existencia de hongos: lavar con lavandina diluida al 10% en agua, enjuagar bien y dejar secar.

» Antes de pintar: limpiar todas las superficies con una solución de detergente, enjuagar con abundante agua y dejar secar 7 días.

Aplicación:

» Mezclar el contenido del envase antes de aplicar. Para evitar ampollado no aplicar al sol directo ni sobre superficies húmedas.

» Aplicar con pincel o rodillo de pelo corto de calidad El Coati®, introduciendo la pintura dentro de cavidades y poros o con soplete convencional o airless.

Recomendaciones:

» Para lograr un buen resultado y extender la duración: es imprescindible que las superficies estén adecuadamente curadas y acondicionadas.

» Según el clima: no aplicar a temperaturas superiores a los 32°C o bajo los rayos del sol directo en días calurosos, con humedad mayor de 85% o ante amenaza de lluvias.

IMPORTANTE: Aplicar con ventilación adecuada y evitar ingestión e inhalación prolongada de los vapores. Utilizar elementos de protección personal (guantes de goma, anteojos y protector respiratorio en caso de aplicar a soplete). Evitar el contacto con ojos y prolongado con la piel. En caso contrario, lavar ojos con abundante agua durante 15 minutos mínimo y piel con agua y jabón. Consultar con un médico. Cerrar muy bien el envase luego del uso. En caso de derrames, absorber con material inerte (arena u otro absorbente apropiado). Inflamabilidad: inflamable de 1°. Evitar contacto con chispas, llamas o cercanía de calor intenso. Ante eventual fuego no extinguir con agua: usar extintores tipo B (de CO2, polvo químico o espuma). Mantener fuera del alcance de los niños.

En caso de ingestión comunicarse al:

Centro Nacional de Intoxicaciones | Tel.: 0-800-333-0160 | Hospital Gutiérrez | Tel.: (011) 4962-6666 / 2247

Davobe 1887 - Ruta 8, Km.
42.7 - Del Viso - B1669DMI
Bs. As. - Argentina
Tel: (0054) 02320-470328
Fax: (0054) 02320-474900
info@elcoati.com.ar
www.elcoati.com.ar



COD: 90109100