

PISCINAS Al Agua



Piscinas Al Agua

- ▶ Producto al agua, de bajo olor y fácil aplicación.
- ▶ Fácil mantenimiento y renovación de la superficie.
- ▶ Resiste la intemperie y productos químicos.
- ▶ Muy rápido secado.

Color

Celeste Capri / Blanco

Presentación

1, 4 y 10 Lts.

Brillo

Mate

Peso Específico

1,30 gr/cc

Vehículo

Polímeros 100% acrílicos en dispersión acuosa

Secado

- Al tacto: 2 - 4hs.

- Secado duro: 7 días.

Viscosidad Stormer

90 - 95UK

Rendimiento

Primero: 5- 8 m² x litro x mano.

Posteriores: 10 a 15 m² x litro x mano.

N° de manos

Mínimo 2

Tiempo entre manos

3 hs mínimo.

Dilución

No es necesario diluir; si se desea ajustar las propiedades de aplicación, agregar hasta 10% de agua.

Limpieza de las herramientas

Emplear inmediatamente agua y detergente. Si el material se ha dejado secar será necesario emplear thinner.

Teñido

Emplear hasta 30cc/litro de Sistema Colorimétrico Netcolor Plus.

Consultar la carta de colores y seguir las instrucciones de teñido indicadas en el tubo.

Características:

Es un producto formulado con una resina 100% acrílica emulsionada en agua. Esto le provee propiedades únicas en su tipo. La suspensión acuosa y sus componentes alguicidas y funguicidas, preservan a las piscinas de la fijación de microorganismos. Dada su excelente adherencia, posee una gran resistencia a los productos alcalinos de limpieza y a los rayos solares UV. Por otra parte, es un producto de bajo impacto y amigable con el medio ambiente.

Usos:

» Ideal para piscinas nuevas o previamente pintadas con pinturas al agua.

Preparación de la superficie:

» Piscinas nuevas: se deben dejar curar 60 días antes de pintar. Limpiar la superficie con una solución de detergente, enjuagar con abundante agua y luego tratar con una solución mordiente de ácido muriático 20% para abrir los poros y aumentar el anclaje de la pintura. Aplicar el ácido sobre el concreto, empleando guantes de goma y antiparras, y pincelarlo hasta que la solución deje de burbujear. Enjuagar con abundante agua limpia, frotando la superficie para eliminar material suelto, hasta eliminar todo resto ácido. Dejar 7 días.

» Piscinas previamente pintadas con sistemas al agua: eliminar pintura floja o entizamiento con hidrolavadora, arenado o con cepillo de alambre. Arreglar grietas con cemento hidráulico de buena

calidad, realizando luego el tratamiento con ácido muriático como se indica arriba. En caso de piscinas previamente pintadas con sistemas al solvente (caucho, epoxis, etc.) consultar con nuestro Departamento Técnico.

» En caso de existencia de hongos: lavar con lavandina diluida al 10% en agua, enjuagar bien y dejar secar.

» Antes de pintar: limpiar todas las superficies con una solución de detergente, enjuagar con abundante agua y dejar secar.

Aplicación:

» Mezclar el contenido del envase antes de aplicar.

» Para evitar ampollado no aplicar al sol directo ni sobre superficies húmedas.

» Si se va a emplear latas de partidas distintas, se recomienda mezclar los contenidos para asegurar uniformidad de color. Mezclar bien antes y ocasionalmente durante el uso.

» Aplicar con pincel o rodillo de pelo corto de calidad El Coatí®, introduciendo la pintura dentro de cavidades y poros o con soplete convencional o airless.

Recomendaciones:

» Para lograr un buen resultado y extender la duración: es imprescindible que las superficies estén adecuadamente curadas y acondicionadas.

» Según el clima: no aplicar a temperaturas superiores a los 32°C o bajo los rayos del sol directo en días calurosos, con humedad mayor de 85% o ante amenaza de lluvias.

IMPORTANTE: Aplicar con ventilación adecuada. Evitar el contacto con ojos y prolongado con la piel. En caso contrario, lavar los ojos con abundante agua durante 15 minutos mínimo y piel con agua y jabón. Consultar con un médico. Cerrar muy bien el envase luego del uso. En caso de derrames, absorber con material inerte. Mantener fuera del alcance de los niños.

En caso de ingestión comunicarse al:

Centro Nacional de Intoxicaciones | Tel.: 0-800-333-0160 | Hospital Gutiérrez | Tel.: (011) 4962-6666 / 2247

Netcolor
PINTURAS

El Coatí
PINCELES Y RODILLOS



Cía. El Coatí S.A.
info@elcoati.com.ar | www.netcolor.com.ar
Davobe 1887 - Ruta 8, Km. 42.7 - Del Viso - B1669DMI - (0054) 02320-470328



COD.: 90109100