

PRE Acondicionador al Aguarrás Interior-Exterior



Línea
PRE
MAMPOSTERIA

Acondicionador al Aguarrás Interior -Exterior

- ▶ Penetra profundamente
- ▶ Máxima fijación y sellado
- ▶ Máxima adherencia

Color

Transparente.

Presentación

1, 4 y 20 lts.

Ligante

Mezcla de polímeros sintéticos

Secado

- Al tacto: 30 a 60 minutos.
- Secado duro: 4 - 6 hs.
- Repintado: mínimo 8 hs

Viscosidad Stormer

55 UK.

Rendimiento

14 - 18 m² por litro, según las condiciones de la superficie a pintar.

N° de manos

1 o 2 según absorción de la superficie.

Dilución

Diluir 1 a 1 con aguarrás de buena calidad.

Limpieza de las herramientas

Emplear aguarrás o thinner de buena calidad.

Inflamabilidad

PRODUCTO INFLAMABLE

Características:

Acondicionador al Aguarrás NetColor® es un pre-tratamiento basado en resinas sintéticas de alta adherencia, indicado para afirmar las superficies previamente al pintado, tanto en interiores como en exteriores. Tiene excelentes propiedades de adhesión, profunda penetración en superficies porosas y difíciles y rápido secado.

Usos:

» Recomendado para fijar y sellar las superficies, acondicionándolas para recibir las manos posteriores. Ideal para concreto, cemento, yeso, materiales cementicios, fibrocemento, placas, ladrillo, madera, hardboard, etc. Provee, además, excelente adhesión sobre superficies pulverulentas, flojas y entizadas, por lo que prolonga la durabilidad de la película aplicada.

Preparación de la superficie:

» Limpiar las superficies para eliminar todo vestigio de grasitud, polvo, suciedad, material flojo o cualquier otro contaminante. Eliminar restos de pintura floja, desprendida y mal adherida.

» En caso de existencia de hongos, lavar con lavandina diluida al 10% en agua, enjuagar bien, dejar secar y luego proceder al pintado.

Aplicación:

» Emplear pinceles o rodillos de calidad El Coatí® o soplete. Diluir con aguarrás de buena calidad.

» Aplicar de tal manera de que el producto se absorba y penetre lo más profundamente posible pero sin sobre-saturar la superficie para evitar que se forme una película superficial, lo que podría afectar la adhesión del acabado. La presencia de película se manifiesta si se observa un aumento del brillo; en este caso lijar suavemente la pared y luego eliminar el polvillo suelto con un trapo húmedo. En caso en que, luego de aplicado el producto, la superficie siga absorbiendo, puede aplicarse una mano adicional, manteniendo siempre la precaución de no sobre-saturar.

Recomendaciones:

» En superficies exteriores de yeso o concreto nuevas esperar un mínimo de 90 días de curado, en caso contrario, lavar antes con ácido muriático al 10% en agua hasta neutralizarlas, luego enjuagar muy abundantemente eliminando todo resto de ácido y dejar secar bien antes de aplicar.

» Se recomienda no aplicar a temperaturas inferiores a los 10°C, superiores a los 35°C o bajo los rayos del sol directo, a humedades mayores de 85% o ante amenaza de lluvias.

IMPORTANTE: Aplicar con ventilación adecuada. Evitar el contacto con ojos y prolongado con la piel. En caso contrario, lavar ojos con abundante agua durante 15 minutos mínimo y piel con agua y jabón. Consultar con un médico. Cerrar muy bien el envase luego del uso. En caso de derrames, absorber con material inerte. Inflamabilidad: inflamable de 2°. Evitar contacto con chispas, llamas o cercanía de calor intenso. Ante eventual fuego no extinguir con agua: usar extintores tipo B (de CO₂, polvo químico o espuma). No apagar con agua. Mantener fuera del alcance de los niños.

En caso de ingestión comunicarse al:

Centro Nacional de Intoxicaciones | Tel.: 0-800-333-0160 | Hospital Gutiérrez | Tel.: (011) 4962-6666 / 2247

Netcolor
PINTURAS

El Coatí
PINCELES Y RODILLOS



Cía. El Coatí S.A.
info@elcoati.com.ar | www.netcolor.com.ar
Davobe 1887 - Ruta 8, Km. 42.7 - Del Viso - B1669DMI - (0054) 02320-470328



COD.: 90109100