

PRE Fijador al Agua Interior



Línea
PRE
MAMPOSTERIA

Fijador al Agua Interior

- ▶ Sella y uniforma
- ▶ Optimiza el acabado
- ▶ Rápido secado

Aplicación:

- » Emplear pinceles o rodillos de calidad El Coatí® o soplete.
- » Diluir una parte con dos o tres de agua, según absorción de la superficie a pintar.

» Aplicar de tal manera de que el producto se absorba y penetre lo más profundamente posible pero sin sobre-saturar la superficie, evitando la formación de una película superficial brillante. En caso de que, luego de aplicado el producto, la superficie siga absorbiendo, puede aplicarse una mano adicional, manteniendo siempre la precaución de no sobre-saturar.

Recomendaciones:

- » En superficies de yeso o revoque nuevas esperar un mínimo de 30 días de curado, en caso contrario, lavar antes con ácido muriático al 10% en agua hasta neutralizarlas, luego enjuagar muy abundantemente eliminando todo resto de ácido y dejar secar bien antes de aplicar.
- » No se recomienda su empleo en exteriores.
- » Aplicar preferentemente a temperaturas superiores a los 10°C e inferiores a los 35°C.

Características:

Fijador Interior al Agua NetColor® es un concentrado acrílico que sella los poros, fija la superficie y uniforma la absorción de la misma mejorando la terminación y reduciendo el consumo de acabado.

Usos:

» Recomendado para acondicionar superficies interiores previo al acabado. Ideal para revoque, hormigón, yeso, bloques, materiales cementicios, fibrocemento, placas, ladrillo, etc.

Preparación de la superficie:

- » Limpiar las superficies para eliminar todo vestigio de grasicidad, polvo, suciedad, material flojo, alcalinidad o cualquier otro contaminante.
- » Eliminar restos de pintura floja, desprendida y mal adherida.
- » En caso de existencia de hongos, lavar con lavandina diluida al 10% en agua, enjuagar bien, dejar secar y luego proceder al pintado.

Color

Transparente.

Presentación

1, 4, 10 y 20 lts.

Secado

- Al tacto: 30 a 60 minutos.
- Secado duro: mínimo 3 hs.
- Repintado: mínimo 4 hs

Viscosidad Stormer

82 - 84 UK.

Rendimiento

14 - 18 m2 por litro, según las condiciones de la superficie a pintar.

N° de manos

1 o 2 según absorción de la superficie.

Dilución

Diluir 1 parte con dos o tres partes de agua.

Limpieza de las herramientas

Agua y detergente.

Inflamabilidad

PRODUCTO NO INFLAMABLE

IMPORTANTE: Aplicar con ventilación adecuada. Evitar el contacto con ojos y prolongado con la piel. En caso contrario, lavar los ojos con abundante agua durante 15 minutos mínimo y piel con agua y jabón. Consultar con un médico. Cerrar muy bien el envase luego del uso. En caso de derrames, absorber con material inerte. Mantener fuera del alcance de los niños.

En caso de ingestión comunicarse al:

Centro Nacional de Intoxicaciones | Tel.: 0-800-333-0160 | Hospital Gutiérrez | Tel.: (011) 4962-6666 / 2247

Davobe 1887 - Ruta 8, Km.
42.7 - Del Viso - B1669DMI
Bs. As. - Argentina
Tel: (0054) 02320-470328
Fax: (0054) 02320-474900
info@elcoati.com.ar
www.elcoati.com.ar

Netcolor
PINTURAS

El Coatí
PINCELES Y RODILLOS