

PLUS3 Esmalte Convertidor Antióxido



Plus 3 Esmalte+Convertidor+Antióxido

- ◆ Alto brillo
- ◆ Excelente nivelación
- ◆ Alta resistencia

Color

Amplia variedad de colores.

Acabado

Brillante, Satinado y Mate

Presentación

¼, ½, 1, 4 y 20 Lts.

Secado

- Al tacto: 4 - 6 horas.
- Secado duro: 24 horas.
- Repintado: mínimo 8 horas. Para aplicar terminaciones diluidas con thinner o con solventes fuertes dejar secar mínimo 15 días.

Rendimiento

10 - 14 m² por litro, según porosidad y absorción de la superficie.

N° de manos

Mínimo 2 manos aplicadas a pincel o rodillo que permitan dejar un espesor seco mayor a 60 micrones. Si se aplica a soplete aplicar como mínimo 3 manos.

Dilución

No es necesario diluir; si se desean ajustar las propiedades de aplicación, agregar hasta 10% de aguarrás mineral de buena calidad. Para aplicación a soplete diluir hasta 20% con thinner de buena calidad a la viscosidad requerida por el equipo a utilizar.

Limpieza

Emplear inmediatamente aguarrás mineral de buena calidad. Si el material se ha dejado secar será necesario emplear thinner.

Teñido

Emplear hasta 30cc/litro de Sistema Colorimétrico Netcolor Plus. Consultar la carta de colores y seguir las instrucciones de teñido indicadas en el tubo.

Características:

El esmalte brillante Plus3, protege el metal de la corrosión gracias a un adecuado balance de pigmentos anticorrosivos y resinas alquídicas, que logran un acabado de excelente nivelación y buen brillo, con un alto valor decorativo.

Aplicación:

Mezclar el contenido del envase antes de aplicar. Aplicar sólo sobre sustratos metálicos ferrosos. No aplicar sobre galvanizados o aluminio. No es adecuado para uso en inmersión o expuesto a salpicaduras con sustancias ácidas, alcalinas o solventes fuertes. Aplicar 2 o 3 manos con pincel o rodillo de pelo corto de calidad El Coatí® o con soplete convencional o airless.

Preparación de la superficie:

Para asegurar una buena protección y una larga duración es imprescindible una cuidadosa preparación de las superficies, siguiendo los pasos recomendados.

Las superficies deben estar limpias, secas y libres de aceite, grasa, polvo, óxido, pintura floja y cualquier material extraño que pudiera afectar la adhesión.

Metal: aplicar directamente sobre superficies nuevas

libres de óxido. En caso de estar la superficie con óxido, eliminar todas las partículas flojas con lija o cepillo de alambre y aplicar una mano de Convertidor de Oxido Netcolor PRE.

Madera: sobre maderas nuevas aplicar Fondo Blanco Multiuso Netcolor PRE.

Superficies previamente pintadas: eliminar las partes flojas y lijar para emparejar los bordes. Tratar los sectores con metal expuesto como en el punto anterior.

Recomendaciones:

Para lograr un buen resultado y extender la duración es imprescindible que las superficies estén adecuadamente acondicionadas. Se recomienda no aplicar a temperaturas superiores a los 35°C, con humedad mayor de 85% o ante amenaza de lluvias.

INFORMACION DE SEGURIDAD:

Pintura Sintética: resina alquídica, aguarrás mineral.

INFORMACION DEL PELIGRO: **H226:** líquido y vapores inflamables. **H316:** provoca una leve irritación cutánea. **H335:** puede irritar las vías respiratorias. **H402:** nocivo para los organismos acuáticos.

CONSEJOS DE PRUDENCIA: **P210:** mantener el producto alejado del calor, superficies calientes, chispas llamas al descubierto y otras fuentes de ignición. No fumar. **P271:** utilizar sólo al aire libre o en lugar bien ventilado. **P280:** utilizar guantes de goma, anteojos y protector respiratorio en caso de usar soplete. **P353:** enjuagar la piel con agua en caso de irritación cutánea. **P378:** utilizar extintores tipo B (CO₂, Polvo químico o espuma) para la extinción del fuego. **P310:** en caso de toxicidad aguda por ingestión, inhalación e irritación cutánea comunicarse al Centro Nacional de Intoxicaciones: Tel: 0-800-333-0160. Hospital Gutiérrez: Tel: (011) 4962-6666/2247.

Netcolor
PINTURAS

El Coatí
PINCELES Y RODILLOS



Cía. El Coatí S.A.
info@elcoati.com.ar | www.netcolor.com.ar
Davobe 1887 - Ruta 8, Km. 42.7 - Del Viso - B1669DMI - (0054) 02320-470328

