

BARNIZ MARINO 3UV



PROTEC

BARNIZ MARINO TRIPLE FILTRO UV

Brillante

- ▶ Resiste el sol y la lluvia
- ▶ Produce una barrera solar
- ▶ Alto brillo

Color

Cristal

Presentación

0,5, 1, 4 Lts.

Brillo

Brillante

Usos

Exterior / Interior

Tañido

Con el agregado de 30 cc x litro del Sistema NetColor Plus Maderas, se logran colores altamente decorativos, que realzan la veta de la madera.

Secado

- Al tacto: 4 - 6hs.
- Entre manos: 12hs.

Viscosidad Stormer

180 a 200 segundos Copa Ford N°4

Rendimiento

10 a 14 m2 por mano y por litro, dependiendo el tipo de maderas.

N° de manos

Mínimo 2

Dilución

De ser necesario para mejorar la penetración en la madera, utilizar aguarrás de buena calidad.

Inflamabilidad

PRODUCTO INFLAMABLE

Características:

» Barniz Marino formulado con resinas poliéster modificadas que le otorgan al producto muy buena flexibilidad. Tiene un óptimo balance entre absorbedores UV y antioxidantes, que protegen a la madera de los rayos solares manteniendo la película del barniz con un brillo duradero.

Usos:

» Ideal para maderas expuestas a la intemperie, donde se quiera realzar la veta de la madera con una película de alto brillo.

Características Generales:

» Forma una película flexible, que acompaña el movimiento de la madera, protegiéndola del sol, lluvia y nieve.

Preparación de la superficie:

» La madera a proteger con el producto, debe estar limpia, seca y sin resto de productos deteriorados (cuarteados y/o descascarados).

Madera Nueva: Lijar con lija N° 100 o 120, para abrir el poro de la misma y asegurarse una máxima penetración. Maderas Barnizadas: Lijar el barniz o laca anterior con lija de grado N° 180 a 220 hasta matarle bien el brillo. Luego retirarle bien el polvillo con un trapo apenas embebido en agua. Aplicar un mínimo de 2 manos sin diluir.

Maderas con barnices cuarteados y descascarados: Eliminar totalmente la película con el uso de removedor y lijas. Enjuagando bien la madera para que no queden restos de removedor.

Aplicación:

» Una vez acondicionada bien la madera, aplicar el producto a pincel, diluyendo la primera mano con un 20% de Aguarrás para facilitar la penetración en la madera y luego las 3 manos siguientes tal cual con un lapso de un día por mano.

Recomendaciones:

» Si se aplica el producto en interiores, ventilar bien las habitaciones durante y después de la aplicación. En la aplicación en exterior, asegurarse de no pintar el mismo con índices mayores a 80% de humedad o bajo la amenaza de lluvia. Tampoco aplicar el producto con temperaturas inferiores a los 5°C o superiores a los 35°C.

IMPORTANTE: Aplicar con ventilación adecuada. Evitar el contacto con ojos y prolongado con la piel. En caso contrario, lavar los ojos con abundante agua durante 15 minutos mínimo y piel con agua y jabón. Consultar con un médico. Cerrar muy bien el envase luego del uso. En caso de derrames, absorber con material inerte. Mantener fuera del alcance de los niños.

En caso de ingestión comunicarse al:

Centro Nacional de Intoxicaciones | Tel.: 0-800-333-0160 | Hospital Gutiérrez | Tel.: (011) 4962-6666 / 2247

Netcolor
PINTURAS

El Coatí
PINCELES Y RODILLOS



Cía. El Coatí S.A.
info@elcoati.com.ar | www.netcolor.com.ar
Davobe 1887 - Ruta 8, Km. 42.7 - Del Viso - B1669DMI - (0054) 02320-470328



COD: 90109101