

Techos Flex



Techos Flex

Membrana Elástica

- ◆ Aislante térmico
- ◆ Con poliuretano
- ◆ Resistencia UV
- ◆ Alto cubritivo

DESCRIPCIÓN

Membrana líquida impermeabilizante súper-elástica para techos, con poliuretano, a base de elastómeros acrílicos ultra-extensibles, de máxima resistencia a la intemperie. Máxima impermeabilidad y elongación. Su gran "memoria elástica" le permite cubrir imperfecciones, rellenar las micro-fisuras y acompañar su movimiento sin cuartearse, incluso a muy bajas temperaturas. Cubre, sella, impermeabiliza y protege las superficies con películas más gruesas. Máxima elongación. Se estira más del 300% con máxima recuperación elástica. 100% impermeable.

USOS

Para techos exteriores de cemento, fibrocemento, tejas, baldosas, galvanizados, etc. y para reparar y renovar membranas asfálticas.

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

Limpiar las superficies para eliminar todo vestigio de grasitud, polvo, suciedad, material flojo o cualquier otro contaminante.

Eliminar restos de pintura floja, desprendida y mal adherida.

En caso de existencia de hongos, lavar con lavandina diluida al 10% en agua, enjuagar bien, dejar secar, y luego proceder al pintado.

En superficies nuevas, que tienen menos de 90 días de curadas y con exceso de alcalinidad residual, lavar antes con ácido muriático al 20% en agua hasta neutralizarlas, luego enjuagar muy abundantemente para eliminar todo resto de ácido y dejar secar bien. También es aconsejable el tratamiento con ácido muriático si se desea mejorar la adherencia sobre baldosas y pisos cementicios.

Sobre superficies que requieren una

preparación más cuidadosa como membranas asfálticas, galvanizados, baldosas cerámicas no porosas y con fisuras complicadas, consultar con nuestro Departamento Técnico.

APLICACION

Mezclar el contenido del envase antes de aplicar.

Aplicar 2 manos con pincel o rodillo de calidad El Coatí® o con soplete.

RECOMENDACIONES

Para un excelente resultado, las superficies deberán estar adecuadamente curadas y acondicionadas.

Se recomienda no aplicar a temperaturas inferiores a 10°C, superiores a los 35°C o bajo los rayos del sol directo, a humedades mayores de 85% o ante amenaza de lluvias.

PINTAR CON PINCELES Y RODILLOS EL COATÍ

INFORMACION GENERAL

COLOR Y ACABADO: Blanco satinado, gris cemento, rojo cerámico.

SECADO: Al tacto: 1-2 horas. Secado Duro: 4-6 horas.

Repintado: Mínimo 8 horas.

RENDIMIENTO: 3 / 8 m² por kg, según las condiciones de la superficie a pintar.

Nº DE MANOS: Un mínimo de 2 sin diluir, aplicadas en forma cruzada. Un mayor número de manos aumenta la impermeabilización. En superficies porosas y absorbentes se recomienda aplicar una mano inicial imprimadora, diluida al 30%.

DILUCION: No es necesario diluir; si se desea ajustar las propiedades de aplicación, agregar hasta 10% de agua.

LIMPIEZA: Emplear inmediatamente agua tibia y detergente y enjuagar muy bien.

INFLAMABILIDAD: Producto no inflamable.

TEÑIDO: Emplear hasta 30cc/litro de Sistema Colorimétrico Netcolor Plus. Consultar la carta de colores y seguir las instrucciones de teñido indicadas en el tubo.

GARANTIA: Netcolor garantiza por 10 años desde la fecha de compra que la película de producto se mantendrá en condiciones de proteger la superficie sobre la que fue aplicada. Si así no ocurriera, Netcolor repondrá el volumen de producto, calculado sobre la superficie de la película con fallas. Para ejercer el derecho a la garantía el consumidor debe presentar la factura de compra y haber aplicado el producto de acuerdo a las especificaciones de la ficha técnica correspondiente, en un espesor no menor a 400 micrones. En caso de haber teñido el producto, presentar también la factura de compra de los concentrados de Color Netcolor Plus.

INFORMACION DE SEGURIDAD

PINTURA AL AGUA: Agua, carbonato de calcio. Dispersiones acrílicas.

CONSEJOS DE PRUDENCIA: Mantener fuera del alcance de los niños y animales. Cerrar muy bien el envase luego del uso.

P271: Utilizar sólo al aire libre o en lugar bien ventilado.

P280: Utilizar guantes de goma, anteojos y protector respiratorio en caso de usar soplete.

P310: En caso de toxicidad aguda por ingestión, inhalación e irritación cutánea comunicarse al Centro Nacional de Intoxicaciones: Tel: 0-800-333-0160.

Hospital Gutiérrez: Tel: (011) 4962-6666/2247.

Davobe 1887 - Ruta 8, Km.
42.7 - Del Viso - B1669DMI
Bs. As. - Argentina
Tel: (0054) 02320-470328
Fax: (0054) 02320-474900
info@elcoati.com.ar
www.elcoati.com.ar

Netcolor
PINTURAS

El Coatí
PINCELES Y RODILLOS