

# PISOS Alto Tránsito Base Acuosa



## Pisos Alto Tránsito

- ◆ Demarcación vial
- ◆ Interior - Exterior
- ◆ Rápido secado
- ◆ Base acuosa

### INFORMACION GENERAL

**COLOR:** blanco, rojo, gris, verde, azul y amarillo.

**ACABADO:** satinado.

**SECADO:** • al tacto: 1 hora. • secado duro: 24 horas. • repintado: mínimo 4 hs. • tiempo para liberar al tránsito: peatonal 24 horas - deportivo 48 horas.

**RENDIMIENTO:** 8-12 m<sup>2</sup> por kilo según porosidad y absorción de la superficie.

**Nº DE MANOS:** 2 a 3 manos según grado de exigencia.

**DILUCION:** no es necesario diluir; si se desea ajustar las propiedades de aplicación, agregar hasta 5% de agua.

**LIMPIEZA:** emplear inmediatamente agua y detergente. Si el material se ha dejado secar será necesario emplear thinner.

**INFLAMABILIDAD:** producto no inflamable.

**TEÑIDO:** emplear hasta 30cc/litro del Sistema Colorimétrico Netcolor Plus. Consultar la carta de colores y seguir las instrucciones de teñido indicadas en el tubo.

### Características:

Netcolor Pisos es una pintura base acuosa 100% acrílica. Forma una película de alto espesor y alta resistencia a la intemperie. - Resistente al tránsito liviano - Excelente adherencia y flexibilidad - Buena nivelación - Anti deslizante.

### Usos:

Ideal para pisos deportivos (cancha de tenis, padel y fútbol) y superficies sometidas al alto tránsito de personas.

### Aplicación:

- Asegurarse que la superficie se encuentra bien acondicionada.
- Mezclar el contenido del envase antes de aplicar.
- Aplicar con pincel o rodillo de pelo corto de calidad El Coati®, introduciendo la pintura dentro de cavidades y poros.
- Dejar secar mínimo cuatro horas antes de aplicar la próxima mano.

### Preparación de la superficie:

Para asegurar una buena adhesión y una larga duración es imprescindible una cuidadosa preparación de las superficies, siguiendo los pasos recomendados.

Concreto o pisos cementicios nuevos:

Dejar transcurrir como mínimo 30 días antes de pintarlos, luego neutralizar la alcalinidad residual con una solución de ácido muriático al 20% y luego enjuagar con abundante agua y dejar secar por lo

menos 48 hs.

Superficies antiguas:

Hidrolavar bien hasta eliminar todo vestigio de suciedad, si hay verdín o moho, limpiar con una solución de lavandina y luego enjuagar con abundante agua.

**IMPORTANTE:** En todos los casos dejar secar bien la superficie antes de aplicar el producto.

En todos los casos, la superficie a pintar debe estar firme, seca y limpia.

Eliminar con espátula o cepillo de alambre todo vestigio de suciedad o pintura mal adherida. Si hay grasitud o grasa eliminar con solvente o detergente.

### Recomendaciones:

Para un excelente resultado las superficies deberán estar adecuadamente curadas y acondicionadas.

Se recomienda no aplicar a temperaturas inferiores a 10°C, superiores a los 35°C o bajo los rayos del sol directo, a humedades mayores a 85% o ante amenazas de lluvias.

**INFORMACION DE SEGURIDAD:** Pintura al agua: Agua, Carbonato de calcio. Dispersiones acrílicas.

**CONSEJOS DE PRUDENCIA:** Mantener fuera del alcance de los niños y animales. Cerrar muy bien el envase luego del uso.

**P271:** Utilizar sólo al aire libre o en lugar bien ventilado.

**P280:** Utilizar guantes de goma, anteojos y protector respiratorio en caso de usar soplete.

**P310:** En caso de toxicidad aguda por ingestión, inhalación e irritación cutánea comunicarse al Centro Nacional de Intoxicaciones: Tel: 0-800-333-0160. Hospital Gutiérrez: Tel: (011) 4962-6666/2247.

Davobe 1887 - Ruta 8, Km.  
42.7 - Del Viso - B1669DMI  
Bs. As. - Argentina  
Tel: (0054) 02320-470328  
Fax: (0054) 02320-474900  
[info@elcoati.com.ar](mailto:info@elcoati.com.ar)  
[www.elcoati.com.ar](http://www.elcoati.com.ar)

**Netcolor**  
PINTURAS

**El Coati**  
PINCELES Y RODILLOS