

PISOS Alto Tránsito Base Solvente



Pisos Alto Tránsito

- ◆ Demarcación vial
- ◆ Interior - Exterior
- ◆ Máxima Adherencia
- ◆ Base solvente

INFORMACION GENERAL

COLOR: blanco y amarillo.

ACABADO: mate

PRESENTACION: 1 y 5 Kg.

SECADO:

- al tacto: 1 hora.
- secado duro: 2 horas.
- repintado: mínimo 4 hs.
- tiempo para liberar al tránsito:
peatonal 4 horas - vehicular 18 horas

RENDIMIENTO: 4-6 m2 por kilo según

porosidad y absorción de la superficie.

Nº DE MANOS: mínimo 2 manos.

DILUCION: no es necesario diluir; si se

desea ajustar las propiedades de

aplicación, agregar hasta 10% de

xileno o thinner de buena calidad.

LIMPIEZA: emplear inmediatamente

thinner de buena calidad.

TEÑIDO: emplear hasta 30cc/litro de

Sistema Colorimétrico Netcolor Plus.

Consulte la carta de colores y siga las

instrucciones de teñido indicadas en

el tubo.

Características:

Netcolor Pisos es una pintura 100% acrílica de base solvente, para aplicar sobre pavimentos asfálticos o de hormigón. Forma una película de alto cubritivo y resistencia al tránsito y la intemperie.

Usos:

Ideal para pisos deportivos (canchas de tenis, padel y fútbol) y superficies sometidas al alto tránsito de personas y vehicular.

- Alta resistencia al tránsito.
- Buena adherencia a la superficie base.
- Secado rápido.
- No necesita dilución, se aplica directamente.

Aplicación:

Asegurarse que la superficie se encuentra bien acondicionada.

Mezclar el contenido del envase antes de aplicar.

Aplicar con pincel o rodillo de pelo corto de calidad El Coatí®, introduciendo la pintura dentro de cavidades y poros.

Dejar secar mínimo tres horas antes de aplicar la próxima mano.

Preparación de la superficie:

Para asegurar una buena adhesión y una larga duración es imprescindible una cuidadosa preparación de las superficies, siguiendo los pasos recomendados.

En todos los casos, la superficie a pintar debe estar firme, seca y limpia.

Eliminar con espátula o cepillo de alambre cualquier vestigio de suciedad o pintura mal adherida. Si hay grasitud eliminar la misma con solvente o detergente.

Recomendaciones:

Para un excelente resultado las superficies deberán estar adecuadamente curadas y acondicionadas.

Se recomienda no aplicar a temperaturas inferiores a 10°C, superiores a los 35°C o bajo los rayos del sol directo, a humedades mayores a 85% o ante amenazas de lluvias.

INFORMACION DE SEGURIDAD:

Pintura Sintética: resina alquídica, aguarrrás mineral.

INFORMACION DEL PELIGRO: **H226:** líquido y vapores inflamables. **H316:** provoca una leve irritación cutánea. **H335:** puede irritar las vías respiratorias. **H402:** nocivo para los organismos acuáticos.

CONSEJOS DE PRUDENCIA: **P210:** mantener el producto alejado del calor, superficies calientes, chispas llamas al descubierto y otras fuentes de ignición. No fumar. **P271:** utilizar sólo al aire libre o en lugar bien ventilado. **P280:** utilizar guantes de goma, anteojos y protector respiratorio en caso de usar soplete. **P353:** enjuagar la piel con agua en caso de irritación cutánea. **P378:** utilizar extintores tipo B (CO2, polvo químico o espuma) para la extinción del fuego.

P310: en caso de toxicidad aguda por ingestión, inhalación e irritación cutánea comunicarse al Centro Nacional de Intoxicaciones: Tel: 0-800-333-0160. Hospital Gutiérrez: Tel: (011) 4962-6666/2247.

Davobe 1887 - Ruta 8, Km.
42.7 - Del Viso - B1669DMI
Bs. As. - Argentina
Tel: (0054) 02320-470328
Fax: (0054) 02320-474900
info@elcoati.com.ar
www.elcoati.com.ar

Netcolor
PINTURAS

El Coatí
PINCELES Y RODILLOS