

# Esmalte al Agua Brillante



# Esmalte al Agua Brillante

- ◆ **Seca en 30 minutos**
- ◆ **Bajo olor**
- ◆ **Alto brillo**
- ◆ **Exterior-Interior**

## DESCRIPCION

El Esmalte al Agua Netcolor tiene un excelente balance de polímeros acrílicos de última generación y pigmentos de alta resistencia a los rayos UV. De rápido secado, genera una película resistente a la intemperie, de alto brillo, perdurable por mucho más tiempo. No se produce ningún tipo de amarilleamiento de las superficies pintadas en blanco. Mantiene su elasticidad y flexibilidad ilimitadamente. Soporta el sol, lluvia, viento y nieve. Mantiene las características de la capa de pinturas estables, adaptándose a todas las inclemencias del exterior, evitando que cuartee y entice.

Superadora alternativa a los esmaltes sintéticos tradicionales de base solvente, aportando ventajas en cuanto a su inmediato secado, lo que permite realizar la tarea de forma rápida y eficaz. En 30 minutos no se pega la tierra y en 3 horas se puede dar la segunda mano y así terminar de pintar en un solo día.

Además, por su bajo contenido de contaminantes orgánicos volátiles (COV) es un producto mucho más respetuoso y amigable con el medio ambiente.

## USOS

Se puede aplicar directamente en todo tipo de superficie (hierro, aluminio, galvanizados, madera, mampostería, etc.).

## APLICACION

Mezclar el contenido del envase con espátula plana en forma ascendente desde el fondo del envase antes de aplicar.

Aplicar 2 o 3 manos a pincel o rodillo de pelo corto de calidad El Coati® o de goma espuma de alta densidad o con soplete convencional o airless.

Aplicar sin diluir o con la mínima cantidad de agua. Evitar peinar o repasar excesivamente para lograr una excelente nivelación.

## PREPARACION DE LA SUPERFICIE

Para asegurar una buena protección y una larga duración es imprescindible una cuidadosa preparación de las superficies, siguiendo los pasos recomendados.

Las superficies deben estar limpias, secas y libres de aceite, grasa, polvo, óxido, pinturas flojas y cualquier material extraño que pudiera afectar la adhesión.

Metal ferroso: en caso de estar la superficie con óxido, eliminar totalmente con lija o cepillo de alambre o tratamientos químicos (desoxidante fosfatizante y enjuagar) y aplicar 1 o 2 manos de Fondo Blanco Universal Pre Netcolor. Luego pintar.

Metales no ferrosos (aluminio o galvanizado): limpiar y desengrasar bien la superficie y luego aplicar 1 mano de Fondo Blanco Universal Pre Netcolor. Luego pintar.

Madera: sobre maderas nuevas lijar y eliminar el polvillo de lijado, luego aplicar 1 o 2 manos de Fondo Blanco Universal Pre Netcolor. Luego pintar.

Superficies previamente pintadas: eliminar las películas de pinturas flojas, luego lijar hasta eliminar brillo para generar mordiente. Se puede aplicar sobre todo tipo de pinturas anteriores, excepto pinturas a la cal. Luego pintar.

## RECOMENDACIONES

Para lograr un buen resultado y extender la duración es imprescindible que las superficies estén adecuadamente acondicionadas. Se recomienda no aplicar a temperaturas inferiores de 5 °C o superiores a los 35°C, con humedades mayores a 85% HRA o ante la amenaza de lluvias. La limpieza de manchas y utensilios, así como la dilución de la pintura se hacen únicamente con agua, evitando el uso de disolvente o aguarrás.

## PINTAR CON PINCELES Y RODILLOS EL COATI

## INFORMACION DE SEGURIDAD

**Pintura al agua:** agua, carbonato de calcio. Dispersiones acrílicas.

**CONSEJOS DE PRUDENCIA:** mantener fuera del alcance de los niños y animales. Cerrar muy bien el envase luego del uso.

**P271:** utilizar sólo al aire libre o en lugar bien ventilado.

**P280:** utilizar guantes de goma, anteojos y protector respiratorio en caso de usar soplete.

**P310:** en caso de toxicidad aguda por ingestión, inhalación e irritación cutánea comunicarse al Centro Nacional de Intoxicaciones: 0-800-333-0160.

Hospital Gutiérrez: (011) 4962-6666/2247.

## INFORMACION GENERAL

**Acabado:** brillante.

**Color:** blanco, negro, amarillo, bermellón, verde inglés, azul y gris 020.

**Secado:** al tacto, 30 minutos. Secado duro, 24 hs. Repintado: mínimo 3 hs.

**Rendimiento:** 10 - 14 m<sup>2</sup> por litro, según porosidad y absorción de la superficie.

**Nº de Manos:** mínimo 2 manos aplicadas a pincel o rodillo. Se aplica también a soplete convencional o airless.

**Dilución:** utilizar una mínima dilución con un 5 a 10% de agua limpia.

**Limpieza:** emplear agua y jabón para limpieza de los materiales de aplicación.

**Teñido:** emplear hasta 30cc/litro de Sistema Colorimétrico Netcolor Plus. Consulte la carta de colores y siga las instrucciones de teñido indicadas en el tubo.

**Netcolor**  
PINTURAS

**El Coati**  
PINCELES Y RODILLOS



Cía. El Coati S.A.  
info@elcoati.com.ar | www.netcolor.com.ar  
Davobe 1887 - Ruta 8, Km. 42.7 - Del Viso - B1669DMI - (0054) 02320-470328

