

# REVOPLAST PIEDRA PARIS



## Revoplast Piedra Paris

REVESTIMIENTO ACRÍLICO FLEXIBLE  
REEMPLAZA FINO Y PINTURA  
IMPERMEABLE - MUROTÉRMICO  
ALTAMENTE DECORATIVO  
EXTERIOR - INTERIOR

### DESCRIPCION GENERAL

Los Revestimientos NETCOLOR REVOPLAST fueron desarrollados para lograr resultados altamente decorativos tanto en exteriores como interiores, ofreciendo ventajas y beneficios que los hacen muy superiores a una pintura convencional.

Pensados para ahorrar tiempo y dinero ya que permiten la colocación directamente sobre un revoque grueso bien alisado; sin necesidad del fino, ahorrando en mano de obra, materiales y tiempo de obra.

Es un sistema totalmente impermeable. Al dejar un espesor 10 a 15 veces mayor que una pintura, lo convierte en un MUROTÉRMICO, manteniendo más estable la temperatura en verano e invierno.

NETCOLOR REVOPLAST se presentan en una amplia gama de terminaciones, colores y formas haciendo que las posibilidades de decoración sean prácticamente infinitas.

### CARACTERISTICAS PIEDRA PARIS

Reproduce el esplendor de las antiguas e imponentes construcciones de los siglos XIX y XX. La textura PIEDRA PARIS recupera esas técnicas para lograr atractivas terminaciones de manera práctica y sencilla. Formulado con diferentes arenas y piedras que permiten lograr terminaciones con brillo por la selección de micas naturales. Reemplaza al revoque fino pudiéndolo aplicar también en madera, metales, gruesos alisados, finos, paredes pintadas o nuevas.

### PREPARACION DE LA SUPERFICIE

No requiere la aplicación previa de ninguna base, salvo que la superficie no se encontrara firme, para lo cual se recomienda la aplicación de una mano de Acondicionador al Aguarrás NETCOLOR PRE

convenientemente diluido. Sobre metales se deben realizar los tratamientos adecuados para la protección de la corrosión.

### APLICACION TEXTURA PIEDRA PARIS

La colocación se realiza con una llana metálica a 45° presionando sobre la superficie para evitar desperdicios, en un espesor no menor a 1mm, dejar orear y planchar ligeramente en forma circular con la llana de plástico. Dejar secar 6 horas y volver a aplicar una segunda mano de la misma manera.

Para obtener un acabado de piedra rústica aplicar en forma directa con un soplete tolvá de salpicar en forma circular y con un pico de 2 mm. Recomendamos diluir con un 10 % de agua.

En ambas terminaciones, una vez secas las superficies, a las 24 horas, podemos obtener una terminación de "bloques" mediante la utilización de un elemento punzante y reglas, rayando la superficie, cuidando de hacerlo superficialmente solo a efectos decorativos.

### RECOMENDACIONES

No aplicar con temperaturas inferiores a los 5 °C ni con porcentajes elevados de humedad. Tampoco hacerlo sobre paredes con humedad, poco firmes, sucias, con hongos o pinturas anteriores en mal estado.

Deberá preverse un tiempo de secado final del orden de las 8 horas, dentro de ese período no deberían producirse lluvias.

Recomendamos no aplicar sobre sustratos muy calientes.

### INFORMACION GENERAL

**COLOR Y ACABADO:** base mate.

**SECADO:** repintado: 6 hs. Secado final: 8 hs.

**RENDIMIENTO:** de 1,8 a 2.2 m<sup>2</sup>/kg.

**Nº DE MANOS:** se recomiendan 2 mínimo.

**DILUCION:** de ser necesario agregar no más de un 5 % de agua para mejorar los tiempos de trabajo cuando las temperaturas son elevadas.

**LIMPIEZA:** las herramientas se recomienda limpiarlas con agua y detergente.

**INFLAMABILIDAD:** producto no inflamable.

**TEÑIDO:** emplear hasta 30cc cada 4 litros de Sistema Colorimétrico Netcolor Plus. Consultar la carta de colores y seguir las instrucciones de teñido indicadas en el tubo.

### INFORMACION DE SEGURIDAD

**PINTURA AL AGUA:** agua, carbonato de calcio. Dispersiones acrílicas.

**CONSEJOS DE PRUDENCIA:** mantener fuera del alcance de los niños y animales. cerrar muy bien el envase luego del uso.

**P271:** utilizar sólo al aire libre o en lugar bien ventilado.

**P280:** utilizar guantes de goma, anteojos y protector respiratorio en caso de usar soplete.

**P310:** en caso de toxicidad aguda por ingestión, inhalación e irritación cutánea comunicarse al Centro Nacional de Intoxicaciones: Tel: 0-800-333-0160. Hospital Gutiérrez: Tel: (011) 4962-6666/2247.

**Netcolor**  
PINTURAS

**El Coati**  
PINCELES Y RODILLOS



Cía. El Coati S.A.  
info@elcoati.com.ar | www.netcolor.com.ar  
Davobe 1887 - Ruta 8, Km. 42.7 - Del Viso - B1669DMI - (0054) 02320-470328

