

REVOPLAST REVOQUE PLÁSTICO



Revoplast Revoque Plástico

REVESTIMIENTO ACRÍLICO FLEXIBLE
REEMPLAZA FINO Y PINTURA
IMPERMEABLE - MUROTÉRMICO
ALTAMENTE DECORATIVO
EXTERIOR - INTERIOR

DESCRIPCION GENERAL

Los Revestimientos NETCOLOR REVOPLAST fueron desarrollados para lograr resultados altamente decorativos tanto en exteriores como interiores, ofreciendo ventajas y beneficios que los hacen muy superiores a una pintura convencional.

Pensados para ahorrar tiempo y dinero ya que permiten la colocación directamente sobre un revoque grueso bien alisado; sin necesidad del fino, ahorrando en mano de obra, materiales y tiempo de obra.

Es un sistema totalmente impermeable. Al dejar un espesor 10 a 15 veces mayor que una pintura, lo convierte en un MUROTÉRMICO, manteniendo más estable la temperatura en verano e invierno.

NETCOLOR REVOPLAST se presentan en una amplia gama de terminaciones, colores y formas haciendo que las posibilidades de decoración sean prácticamente infinitas.

CARACTERISTICAS REVOQUE PLASTICO

Revestimiento elástico de gran adherencia y poder de sellado. Para todo tipo de superficie, de gran resistencia a los factores climáticos, lluvias, rayos UV, agresión eólica, etc. Aplicado en altos espesores y gracias a su brillo mate; disimula las imperfecciones del sustrato. Puede aplicarse sobre cualquier sustrato como ser: revoque grueso alisado, revoque fino, paredes pintadas, maderas, metales, yesos, paneles de yeso, ladrillos, concreto, etc., tanto en superficies interiores como exteriores. Sobre metales, realizar los tratamientos adecuados para la protección contra la corrosión.

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

Las superficies deben estar firmes, secas, limpias sin partes flojas o pulverulentas, ni películas anteriores mal adheridas. Formaciones de hongos o verdín deben ser tratadas previamente.

APLICACION TEXTURA REVOQUE PLASTICO

Diluir la primera mano con un 20 a 25 % de agua a manera de sellador para uniformar la absorción aplicándolo con rodillo de pelo corto. Esta mano se debe realizar en todo los casos, independiente de la herramienta a utilizar posteriormente.

CON SOPLETE TOLVA: Aplicar la textura fina con un pico de 2 mm y la textura mediana con un pico de 3 mm y una dilución de aproximadamente 15 % en forma circular sobreponiendo la segunda mano sobre la mano anterior a una distancia de aproximadamente 20 centímetros en forma perpendicular a la pared. Es importante mantener esta posición y no girar la muñeca. Si se lo desea se puede planchar los picos con una llana metálica para evitar que lastimen tanto. Dejar secar 4 a 6 horas.

CON RODILLO PELO CORTO: Aplicar en paños cortos de 80 x 80 tratando de extender el material lo mejor posible sin dejar más carga un lado que en otro. Aplicar en forma horizontal y después cruzar. Se debe aplicar sin tratar de superponer los empalmes o uniones de las manos. Aplicar la primera mano y dos más hasta lograr una textura pareja y un espesor cercano al milímetro. Dejar secar de 4 a 6 horas entre manos.

CON LLANA METALICA: Aplicar una mano con llana metálica a 45 grados dejando un espesor parejo de aproximadamente 2 mm. Mientras el material se mantiene fresco peinar con un rodillo de pelo corto o mediano para emparejar y levantar los picos característicos del salpicado.

Una vez concluida esta técnica planchar con llana plástica o metálica humedecida para aplanar los picos y evitar que lastimen.

RECOMENDACIONES

No aplicar con temperaturas inferiores a los 5 °C ni con porcentajes elevados de humedad. Tampoco hacerlo sobre paredes con humedad, poco firmes, sucias, con hongos o pinturas anteriores en mal estado.

Deberá preverse un tiempo de secado final del orden de las 8 horas, dentro de ese período no deberían producirse lluvias.

Se recomienda no aplicar sobre sustratos muy calientes.

INFORMACION GENERAL

COLOR Y ACABADO: base mate.

SECADO: repintado: 6 hs. Secado final: 8 hs.

RENDIMIENTO: textura fina: 0.8-1.2 m²/Kg; textura media: 1.0-1.6 m²/Kg.

Nº DE MANOS: se recomiendan 2 mínimo, además de la primera bien diluida. En caso de colores muy claros aplicados sobre fondos muy oscuros y/o muy contrastantes puede requerirse una mano adicional.

DILUCION: de ser necesario agregar no más de un 5 % de agua para mejorar los tiempos de trabajo cuando las temperaturas son elevadas.

LIMPIEZA: las herramientas se recomienda limpiarlas con agua y detergente.

INFLAMABILIDAD: Producto no inflamable.

TEÑIDO: emplear hasta 30cc cada 4 litros de Sistema Colorimétrico Netcolor Plus. Consultar la carta de colores y seguir las instrucciones de teñido indicadas en el tubo.

INFORMACION DE SEGURIDAD

PINTURA AL AGUA: agua, carbonato de calcio. Dispersiones acrílicas.

CONSEJOS DE PRUDENCIA: mantener fuera del alcance de los niños y animales. Cerrar muy bien el envase luego del uso.

P271: utilizar sólo al aire libre o en lugar bien ventilado.

P280: utilizar guantes de goma, anteojos y protector respiratorio en caso de usar soplete.

P310: en caso de toxicidad aguda por ingestión, inhalación e irritación cutánea comunicarse al Centro Nacional de Intoxicaciones: Tel: 0-800-333-0160. Hospital Gutiérrez: Tel: (011) 4962-6666/2247.

Netcolor
PINTURAS

El Coati
PINCELES Y RODILLOS



Cía. El Coati S.A.
info@elcoati.com.ar | www.netcolor.com.ar
Davobe 1887 - Ruta 8, Km. 42.7 - Del Viso - B1669DMI - (0054) 02320-470328

