

# NETCOLOR MEMBRANA LÍQUIDA



# MEMBRANA LÍQUIDA

CON POLIURETANO  
SELLA GRIETAS ELÁSTICO  
PARA TECHOS Y TERRAZAS

## CARACTERÍSTICAS

Impermeabilizante transitable para techos a base de elastoméricos acrílicos, de máxima resistencia a la intemperie, alta impermeabilidad y elongación. Acompaña el movimiento de fisuras.

## USOS

Para techos exteriores de cemento, fibrocemento, tejas, baldosas, etc. y para reparar y renovar membranas asfálticas.

## PREPARACION DE LA SUPERFICIE

Las superficies tienen que estar perfectamente limpias, libres de polvo, grasitud, suciedad o material flojo. Eliminar restos de pintura floja, ampollada y mal adherida. En caso de existencia de hongos, lavar con lavandina al 10% en agua y enjuagar bien, dejar secar y luego aplicar el producto. En superficies nuevas con menos de 90 días de curado o con exceso de alcalinidad residual, lavar con ácido muriático al 20% en agua y luego enjuagar muy bien con abundante agua para asegurarse eliminar bien cualquier resto de ácido. Sobre superficies que requieran una preparación más cuidadosa, como membranas asfálticas, galvanizado, baldosas cerámicas no porosas y superficies con fisuras complicadas, consultar con nuestro Departamento Técnico.

## APLICACION

Mezclar bien el producto hasta uniformar la viscosidad y el color. Aplicar la primera mano de Membrana Líquida, diluida al 20% con agua, a modo de imprimación. Dejar secar un mínimo de 8 horas. Luego aplicar las manos sucesivas hasta alcanzar el espesor de pintura recomendado.

## RECOMENDACIONES

Para un excelente resultado las superficies deberán estar adecuadamente curadas y acondicionadas. Se recomienda no aplicar a temperaturas inferiores a los 10°C, superiores a los 35°C o bajo los rayos del sol directo, a humedades mayores de 85% o ante amenaza de lluvias.

**PINTAR CON PINCELES Y RODILLOS  
EL COATI**

## INFORMACION GENERAL

**COLOR Y ACABADO:** blanco y rojo cerámico.

**SECADO:** al tacto: 1-2 hs. Repintado: mínimo 8 hs. Tránsito liviano: mínimo 48 hs.

**RENDIMIENTO:** 3 a 6 m<sup>2</sup>/kg por mano, según las condiciones de la superficie a pintar.

**Nº DE MANOS:** un mínimo de 2 sin diluir, aplicadas en forma cruzada. Un mayor número de manos aumenta la impermeabilización. En superficies porosas y absorbentes aplicar una mano inicial, diluida al 30%.

**DILUCION:** de ser necesario agregar no más de un 5 % de agua para mejorar los tiempos de trabajo cuando las temperaturas son elevadas.

**LIMPIEZA:** emplear agua tibia y detergente y enjuagar muy bien. Si el material se ha secado emplear alcohol o thinner.

**INFLAMABILIDAD:** Producto no inflamable.

**TEÑIDO:** emplear hasta 30cc/litro de Sistema Colorimétrico Netcolor Plus. Consultar la carta de colores y seguir las instrucciones de teñido indicadas en el tubo.

## INFORMACION DE SEGURIDAD

**PINTURA AL AGUA:** agua, carbonato de calcio. Dispersiones acrílicas.

**CONSEJOS DE PRUDENCIA:** mantener fuera del

alcance de los niños y animales. Cerrar muy bien el envase luego del uso.

**P271:** utilizar sólo al aire libre o en lugar bien ventilado.

**P280:** utilizar guantes de goma, anteojos y protector respiratorio en caso de usar soplete.

**P310:** en caso de toxicidad aguda por ingestión, inhalación e irritación cutánea comunicarse al Centro Nacional de Intoxicaciones: 0-800-333-0160. Hospital Gutiérrez: (011) 4962-6666/2247.

**Netcolor**  
PINTURAS

**El Coati**  
PINCELES Y RODILLOS



Cía. El Coati S.A.  
info@elcoati.com.ar | www.netcolor.com.ar  
Davobe 1887 - Ruta 8, Km. 42.7 - Del Viso - B1669DMI - (0054) 02320-470328

